

**CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A L'EN 13501-1 : 2007****CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1 : 2007****Commanditaire**
*Sponsor*GERFLOR S.A.
43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE
FRANCE**Elaboré par**
*Prepared by*LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
Laboratoire de Trappes
29, avenue Roger Hennequin
78197 TRAPPES CEDEX
FRANCE**Nom du produit**
*Product name*TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS -
TARAFLEX BADMINTON**N° de rapport de classement** L110304
*Classification report No***Numéro d'émission**
Issue number

DE/12

Date d'émission
Date of issue

15/02/2011

1. INTRODUCTION / INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 : 2007.

This classification report defines the classification assigned to TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON in accordance with the procedures given in EN 13501-1 : 2007.

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES / GENERAL

Le produit, TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON, est défini comme Sols sportifs (NF EN 14904 : sols multisports intérieurs)

The product, TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON, is defined as Surfaces for sports areas (NF EN 14904 : indoor surfaces for multi-sports use):

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

The product, TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

Nom et adresse du demandeur : <i>(Sponsor's name and address)</i>	GERFLOR S.A. 43 Boulevard Garibaldi 69170 TARARE FRANCE
Référence commerciale : <i>(Commercial designation - trade mark)</i>	TARAFLEX TENNIS DE TABLE TARAFLEX TABLE TENNIS TARAFLEX BADMINTON
Composition sommaire : <i>(Summary composition)</i>	Revêtement de sol sportif en PVC sur mousse PVC <i>Surface for sport area in PVC on PVC foam</i>
Masse surfacique : <i>(Mass per unit square meter)</i>	Compact PVC avec armature : 1350 kg/m ³ Complexe non-tissé + grille (1) Mousse PVC : 340 kg/m ³ (2) Mousse PVC : 340 kg/m ³ <i>PVC compact with reinforcement : 1350 kg/m³</i> <i>Nonwoven fabric + inlaid Complex</i> <i>(1) PVC foam : 340 kg/m³</i> <i>(2) PVC foam : 340 kg/m³</i>
Epaisseur de chaque couche : <i>(Thickness of each layer)</i>	Compact PVC avec armature : 2,0 mm Complexe non-tissé + grille (1) Mousse PVC : 2,5 mm (2) Mousse PVC : 2,5 mm <i>PVC compact with reinforcement : 2,0 mm</i> <i>Nonwoven fabric + inlaid Complex</i> <i>(1) PVC foam : 2,5 mm</i> <i>(2) PVC foam : 2,5 mm</i>
Epaisseur testée : <i>(Tested thickness)</i>	(7,0 ± 0,30) mm
Couleur : <i>(Colour)</i>	Divers <i>Various</i>
Ignifugation (oui ou non) : <i>(Fireproofing - yes or no)</i>	Non <i>No</i>
Cas de pose collée : nature de la colle prescrite et quantité moyenne : <i>(Case of glued together pose : nature of prescribed glue and medium quantity)</i>	En pose libre sur panneau de particules de bois non FR <i>In free standing on particle board non-FR</i>

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI / TEST REPORTS

Nom du laboratoire <i>Laboratory name</i>	Nom du commanditaire <i>Sponsor name</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report N°</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
LNE	GERFLOR S.A. 43 Boulevard Garibaldi 69170 TARARE FRANCE	L110304 - DE/8	NF EN ISO 11925-2
LNE	GERFLOR S.A. 43 Boulevard Garibaldi 69170 TARARE FRANCE	L110304 - DE/9	NF EN ISO 9239-1

Extension du produit : Taraflex Sport Evolution Eco-fit
 Product extension : Taraflex Sport Evolution Eco-fit

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

3.2. RÉSULTATS D'ESSAI / TEST RESULTS

Méthode d'essai Test method	Produit (usine) Product (factory)	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	Paramètres conformité Conformity parameters
NF EN ISO 11925-2	TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON	6	Temps d'exposition du brûleur 15 s <i>Flame application time 15 s</i> Fs <= 150 mm	-	Oui Yes
			Temps d'exposition du brûleur 30 s <i>Flame application time 30 s</i> Fs <= 150 mm	-	-
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre <i>Flaming droplets Ignition of the filter paper</i>	-	-
NF EN ISO 9239-1	TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON	4	Eclairement critique (kW/m ²) <i>Critical flux (kW/m²)</i>	6,2	-
			Production de fumée (%.min) <i>Smoke production (%.min)</i>	429	-

(-) signifie / means : non applicable / no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT / REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 : 2007.
This classification has been carried out in accordance with EN 1350-1 : 2007.

4.2. CLASSEMENT / CLASSIFICATION

Le produit, TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON, a été classé en fonction de son comportement au feu :
The product, TARAFLEX TENNIS DE TABLE - TARAFLEX TABLE TENNIS - TARAFLEX BADMINTON, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :

Cfl

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production is :

s1

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :
The additional classification in relation to flaming droplets particles is :

-

Le format du classement de réaction au feu pour les revêtements de sol est :
The format of the reaction to fire classification for floorings is:

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>	Production de fumées <i>Smoke production</i>
Cfl	s1

C'est à dire / i.e., **Cfl - s1, -**

Classement de réaction au feu : <i>Reaction to fire Classification :</i>	Cfl-s1, -
--	------------------

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

4.3. DOMAINE D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters :

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- *the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

En pose libre ou collée sur tous supports bois avec extension aux supports classés A1fl ou A2fl.

In glued or free standing to all wood substrates with extension to A1fl or A2fl classified substrates.

5. LIMITATIONS / LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Trappes, le 15 février 2011
Trappes, the 2011/02/15

**La Responsable du Département
Comportement au feu et Sécurité incendie**
*The Head of Fire Behaviour
and Fire Safety Department*



Valérie RUMBAU

Le Responsable de l'essai
The Responsible for test



Luc CHEVALIER

