


DESCRIPTION					
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5.40		
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.4		
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	8620		
Format	EN ISO 24342	mm	178x1219	228x1492	457x914
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	-	7 / 1.52 m ²	5 / 1.70 m ²	4 / 1.67 m ²
CLASSIFICATION					
Norme	-	-	EN ISO 10582		
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23 - 32		
Classement feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide	EN 16165:2021	classe	R10		
PERFORMANCES					
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2.0		
Groupe d'abrasion	-	groupe	T		
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	80		
Isolation acoustique bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	19		
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.05		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15		
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Solidité à la lumière	EN ISO 105 - B02	degré	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	PUR+ MATT		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK		
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR					
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m3	< 100		
MARQUAGE CE					
	EN 14041		