



		<b>SENSO PREMIUM CLIC</b>			
<b>BESCHREIBUNG</b>					
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4,50		
Dicke Nutzschiicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55		
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	7.118		
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	212 x 1239	240 x 1461	490 x 980
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton	-	-	8 / 2,10 m <sup>2</sup>	7 / 2,45 m <sup>2</sup>	4 / 2,40 m <sup>2</sup>
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>					
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23 - 33		
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> -s1		
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2		
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10		
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I		
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	4		
Raumschall	NF S 31074	dB	79		
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15		
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10		
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25		
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6		
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	Ja, Typ W		
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	PURECLEAN+		
<b>UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT</b>					
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10		
Zertifikat	-	-	Floorscore® / M1		
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>					
	EN 14 041				



**ZUSAMMENSETZUNG**  
100% REACH-konform  
Phthalatfrei  
(ausgenommen Recyclinganteil)



**QUALITÄT DER RAUMLUFT**  
Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC < 10 µg/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen)



**RECYCLING**  
100% recycelbar  
55% Recyclinganteil

