

DESCRIPTION

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| Description | | Cordon de soudure en PVC avec plastifiant d'origine végétal pour la réalisation de soudures à chaud étanches entre 2 lés de PVC. Développé spécialement pour la soudure des sols avec plastifiants d'origine végétal (Symbioz,...) |
| Installation | | Soudure à chaud - Pour un meilleur résultat, utiliser une buse adaptée. |
| Poids | g/ml | 17,8 ± 1,0 |
| Shore | | 72 ± 3 Sh A. |
| Diamètre | mm | 4,0 ± 0,2 |
| Conditionnement | unité/carton | 1 rouleau (100 (+4/-0) ml) |
| Coloris | | Consulter gerflor.fr |
| Code(s) produit | | 0507 |

PERFORMANCES

| | | |
|--|-----|------------|
| Force de rupture - EN ISO 527R | MPa | 17,8 ± 1,0 |
| Allongement à la rupture - EN ISO 527R | % | 320 ± 50 |
| Point de fusion - ISO 11357-2 | °C | 160 - 200 |